FILMOLUX

FILMOLUX

FICHE TECHNIQUE

FILM N.A.D. PVC

Film N.A.D. PVC grain léger

DONNEES TECHNIQUES

Type		N.A.D. (TLP)
Flexibilité	Méthode	Semi-rigide
NIVO		30
Dureté	shore D ± 2 shore 6 sec.	47
Résistance à la traction	DIN 53455 -7- N/mm²	21
Allongement à la rupture	DIN 53455 -7- %	210
Temp. de rupture fragile	DIN 53372 °C	-15
Retrait	5'/70°C %	2,0

*Cette brochure avec données techniques basées sur l'état actuel technique a des buts informatifs. Toutefois il n'est pas possible d'en dériver aucune responsabilité de notre part.

15/04/1997

14, av. du Professeur A. Lemierre - BP 142- 75966 Paris Cedex 20 - Tél. : 01 49 20 67 89 - Fax : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@filmolux.com.fr **internet** : www.filmolux.com.fr