

FILMOBOARD DISPA®



INFORMATIONS GENERALES

- 100% papier – 100% recyclable
- FSC® certifié. Les papiers utilisés pour la production du DISPA® sont tous certifiés FSC®
- Surface lisse et à haute blancheur – pour des graphiques impeccables
- Application dans les domaines de l'impression digitale, de la sérigraphie, et du laminage
- Léger, facile à travailler et à afficher. Possibilités d'usinage simples
- Méthode de fabrication unique et brevetée de panneaux composites en papier estampé.

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Cdt	Ep (mm)
6039153	101,6	152	20 pl.	3,8

CARACTÉRISTIQUES

Grammage (valeur approximative)	850 g/m ²
Epaisseur	3.8 +/- 0.4 mm
Planéité de surface	275 s selon ISO 5627
CIE L*a*b* (Minolta) (valeurs approximatives) L* = clarté (0=noir; 100=blanc) a* = rouge-vert (-120=vert, +120=rouge) b* = jaune-bleu (-120=bleu, +120=jaune)	L = 94 a* = +0.4 b* = +1.5
Valeur pH	8,6 (sans acide) selon DIN 53124
Résistance à la flexion	3,5 N/mm ² selon DIN 53423
Tolérance de format Largeur Longueur	+/- 5 +/- 5

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs