

FILMOPAPER 150 M1



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Papier enduit, mat, imprimable sur les 2 faces avec des encres éco-solvants, solvants UV et latex. Très opaque et excellente imprimabilité. En raison de son opacité, ce support est parfait pour les impressions recto/verso
- Le classement au feu M1 fait de ce produit le support idéal pour les applications intérieures.
- Comme alternative, nous vous proposons également le solvoprint paper M1 en 230grs.
- Avant toute lamination, s'assurer que l'impression soit complètement sèche.
- Pour éviter les traces de doigts, il est conseillé de manipuler ce support avec des gants en coton.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Publicités à court terme
- Affiches
- Plans
- Décoration
- Bannières suspendues
- Toutes applications en intérieur demandant un classement au feu M1 (salon, congrès, etc...)

CONSEIL D'UTILISATION

- Pour obtenir le meilleur résultat d'impression, il est conseillé d'utiliser les fichiers de calibration ICC avec votre RIP.
- Attention à ne pas endommager le coating lorsque vous pliez le papier
- Nous déconseillons de rouler le papier car cela pourrait causer des problèmes d'accroche du visuel sur le panneau d'affichage
- Avant application, il est conseillé de tremper les impressions dans l'eau pendant environ 15 minutes et de les maintenir humides jusqu'à la pose dans les 72 heures.
- Pour la pose, nous recommandons la colle par exemple Bacocell de Bacoplast ou UST 2500N Zelura de Henkel. Merci de suivre les instructions spécifiques du fabricant de colle. Les additifs tels que protection contre le gel ou les bactéries doivent provenir du même fabricant que la colle. Il est nécessaire de procéder à ses propres tests avec les combinaisons de ces produits.
- La face imprimée doit être exempte de colle et doit être nettoyée si nécessaire.
- La pose avec exposition directe au soleil pourrait causer quelques difficultés lors du décollage du papier car la vitesse de séchage du papier pourrait avoir été trop rapide.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être enregistrée.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6033459	50	127	50
6033460	50	137,2	54
6033461	50	160	63

FILMOPAPER 150 M1

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Papier
Surfacec	Mate
Coloris	Blanc
Opacité	93,3 %
Poids	150 g/m ²
Epaisseur	165 μ
Durabilité	application court terme
Classement au feu	M1
Conditions de stockage	dans un environnement sec et frais, à 15-25°C, 50% d'humidité relative. Il est conseillé de conservé le produit dans son emballage d'origine fermé.
Durée de stockage	12 mois

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.