FILMOLUX

FICHE TECHNIQUE

Filmolux® FASEC 2004

Filmolux® FASEC 2004

INFORMATIONS GENERALES

• Film polypropylène transparent, brillant, adhésif 1 face, respectueux de l'environnement
• Lavable, résistant a une multitude de nettoyants et de solvants.
• Enduit d'une colle acrylique, sans solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement
• Effaçable à sec

DOMAINE D'APPLICATION

• Protection de surface et mise en valeur des images, impressions numériques sur papier, polyester, etc..
• Adapté pour l'application en intérieur
• Application universelle

CONSEIL D'UTILISATION

• Pour la lamination des impressions numériques, s'assurer que le support soit suffisamment sec avant application. Nous recommandons un temps de séchage de 12 heures au minimum.

• Vous trouverez d'autres conseils d'applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet :
www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / PARTICULARITES

• Finition brillante
• Exempt de PVC
• Respectueux de l'environnement
• Pour la confection de tableaux effaçables à sec (planning, etc…)
• Adapté pour le marquage temporaire, s'efface à sec après 24 heures (marqueur Edding 250). Après une application de longue durée, les résidus éventuels peuvent être effacer à l'aide d'un chiffon imbibé d'éthanol.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux ne peut se former ou se produire quelle que soit l'utilisation normale de ce produit. Le produit n'est ni un produit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l'eau. Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont pas besoin de contrôle particulier. De ce fait il n'est pas nécessaire d'établir une fiche technique de sécurité conformément à l'article 91/155.

14, av. du Professeur André Lemierre B.P. 142 - 75966 Paris cedex 20 - Tél. : 01 49 20 67 89 - Fax. : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@filmolux.com.fr
www.filmolux.com.fr

FILMOLUX

FICHE TECHNIQUE

Filmolux® FASEC 2004

Filmolux® FASEC 2004

DONNEES TECHNIQUES

Support	Film polypropylène, transparent, brillant		
Epaisseur (µm)	25 +/-3		
Poids de surface (g/m²)	23 +/-3		
Résistance à la rupture (N/15mm)	longitudinal > 35	Transversal >70	DIN EN ISO 527-3, 50mm/min
Elasticité (%)	longitudinal > 80	Transversal >15	DIN EN ISO 527-3, 50mm/min
Résistance à la traction (N/mm²)	longitudinal > 90	Transversal >160	DIN EN ISO 527-3, 50mm/min

COLLE

Base	dispersion polyacrylate		
Valeur pH	environ 7,0		
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10 min >5,0	24h>7,5	AFERA 4001

PAPIER DE PROTECTION

Matière	Papier blanc siliconé 1 face	
Epaisseur (µm)	54 +/-6	
Poids (g/m²)	65 +/-6	
Force de pelage	12-45	Vitesse d'arrachement 300mm/min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage/d'utilisation	18° à 25°C ; 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	3 ans
Résistance à la température	-30°C à +50°C collé sur aluminium

Tous les tests ont été réalisés selon la norme DIN 50014 23/50-2

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs.
Précision concernant la fiche technique de sécurité européenne : aucune matière à caractère dangereux ne peut se former ou se produire quelle que soit l'utilisation normale de ce produit. Le produit n'est ni un produit dangereux au sens du droit du transport, il ne contient pas non plus de matière dangereuse pour l'eau. Les déchets après utilisation ou mise en décharge sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont pas besoin de contrôle particulier. De ce fait il n'est pas nécessaire d'établir une fiche technique de sécurité conformément à l'article 91/155.

14, av. du Professeur André Lemierre B.P. 142 - 75966 Paris cedex 20 - Tél. : 01 49 20 67 89 - Fax. : 01 48 58 28 29
e-mail : filmolux@filmolux.com.fr
www.filmolux.com.fr

03/2011